


# MOL ATF Synt

Високоякісне синтетичне масло для автоматичних КПП для бі



MOL ATF Synt це високоякісне масло для автоматичних трансмісій, розроблене з урахуванням вимог щодо тривалого інтервалу заміни. Виготовляється з повністю синтетичних базових масел та високотехнологічного пакету присадок.

## Застосування



Автоматичні трансмісії сучасних комерційних автомобілів

Автоматичні трансмісії сучасних пасажирських автомобілів та легких комерційних автомобілів

Судові редуктори

Залізничні зубчасті передачі

Гідравлічне сервопривідне обладнання

## Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Виняткова термічна та окисна стабільність

Оптимальні характеристики тертя

Відмінна стійкість до зсуву

Високий індекс в'язкості

Відмінна текучість при низькій температурі

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота

Подовжений інтервал заміни мастильного матеріалу і термін експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Точне та безшумне перемикання передач  
Зручне та економічне функціонування

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Оптимальне змащування і надійне функціонування у різних умовах в широкому діапазоні температур

Економія палива при низькій температурі

## Специфікації та схвалення

*MB-Approval 236.8*  
*MAN 339 Typ L1*  
*MAN 339 Typ Z2*  
*ZF TE-ML 04D[ZF001155]*  
*ZF TE-ML 09X*  
*ZF TE-ML 14B[ZF001155]*  
*Voith H55.6336*  
*RBAS Lubricant Class TE-ML 09X[AS001155]*  
*GM Dexron IIE*  
*Ford Mercon*  
*MAN 339 Typ V2*  
*Volvo 97335*  
*Caterpillar TO-2*  
*Allison C-4*

# MOL ATF Synt

Високоякісне синтетичне масло для автоматичних КПП для бі



## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,850
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	32,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	7,5
Індекс в'язкості	200
Температура застигання [°C]	-51
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	210

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальному упакованні у сухому добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до листів безпеки на продукт.

Трансмісійні оливи це готові до використання мастильні композиції де не потрібні додаткові присадки і їх додавання може призвести до непередбачуваних несприятливих ефектів. В разі подібних негараздів виробник та дистрибутор відповідальності не несуть.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 34031980

### SAP код та упаковка:

13301967 MOL ATF Synt 10LA

13301862 MOL ATF Synt 170KG

10 л пластикова каністра

216,5 л металева бочка

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu